weberpas aquaBalance

Chytrá omítka regulující vlhkost na svém povrchu

Nejdůležitější vlastnosti

- stále suchá a čistá
- živé a nebledoucí barvy
- s vlákny – pevná a odolná
- přirozená ochrana proti řasám a plísním bez biocidů

INTERIÉR EXTERIÉR

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

EPD VERIFIED

Číslo výrobku
OP8XXX*

Balení
25 kg

Odstíny
vzorník **webercolorline** 2013 a pozdější edice
Na vyžádání ize vytvořit individuální odstíny.

VÝROBEK – TECHNOLOGIE • ZNÁMKA KVALITY • PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURU 2016

* XXX – dle zrnitosti, viz tabulka

Použití a definice výrobku

- K barevnému ztvárnění a vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření nových tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích.
- Povrch omítky **weberpas aquaBalance** dokáže regulovat vlhkost, která vzniká vlivem ochlazování vnějšího souvrství zateplovacích systémů v nočních hodinách, proto dochází ke kondenzaci vody na povrchu, která vytváří živnou půdu pro růst nevzhledných řas. Po zvlhčení deštěm nebo rosou se znatelně rychleji vysouší, protože několikanásobně zvětšuje aktivní odpařovací plochu každé kapky vody. Nejjemnější kapilární póry navíc na přechodnou dobu přijímají přebytečnou vlhkost a při klesající vlhkosti ji ihned vrací zpátky do atmosféry. Fasáda si po dlouhou dobu zachovává hezký vzhled s živými barvami.
- Pro případné opravy použijte natěr **weberton aquaBalance.**

Rady, tipy, upozornění

- K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr **weberpas podklad UNI** v odpovídajícím odstínu.
- S použitím **urychlovače** lze omítku aplikovat při nízkých teplotách.
- Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše.
- Omítku zrnitosti 1 mm doporučujeme používat pouze na malé plochy jako jsou ostění, šambrány apod.
- Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět vhodnou údržbu.
- Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
- Ruční i strojní aplikace
- **Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.**
- Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotřeba

Název	Spotřeba	Číslo výrobku
weberpas aquaBalance		
zrnitý 0,5 mm	1,5–2 kg/m²	**OP805Z + č odstínu**
zrnitý 1,0 mm	1,5 kg/m²	**OP810Z + č. odstínu**
zrnitý 1,5 mm	2,3 kg/m²	**OP815Z + č. odstínu**
zrnitý 2,0 mm	3,3 kg/m²	**OP820Z + č. odstínu**
zrnitý 3,0 mm	4,6 kg/m²	**OP830Z + č. odstínu**
weberpas aquaBalance		
rýhovaný 2,0 mm	2,7 kg/m²	**OP820R + č. odstínu**
rýhovaný 3,0 mm	3,7 kg/m²	**OP830R + č. odstínu**

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky	Číslo výrobku
weberpas podklad UNI	**NPU 700**

Odkazy
kompletní dokumentace

Služby
navrhni si fasádu

Video
jak omítka funguje