webertherm elastik Z

Lepicí a stěrková hmota do nízkých teplot a zimního období

Použití a definice výrobku

- Pružná jednosložková práškové lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. Prolepení polystyrenu (EPS), extrudovaného polystyrenu (XPS), perimetru, soklových desek a minerální vlny (MW). S vloženou skleněnou síťovinou pro vytváření základní vrstvy na polystyrenu (EPS), extrudovaném polystyrenu (XPS), perimetru, soklových deskách a na minerální vlně (MW).
- Je určena pro rozmezí teplot od +1 °C do +15 °C.
- Pro vytváření základní vrstvy tepelně izolačního kompozitníhosystému **weber therm elastik Z.**
- Hmota je prodyšná a pružná s vysokou přídržností k podkladu.

Rady, tipy, upozornění

- V případě nutnosti penetrace se podklad upraví ředěným penetračním nátěrem **weberpodklad A** s čistou vodou v poměru 1:5–8, dle savosti podkladu.
- Lepidlo je určené pro aplikace v rozsahu teplot vzduchu od +1 °C do +15 °C a vlhkostních podmínek do 80 %. Teplota podkladu musí být nad +1 °C. Teplota vzduchu nesmí klesnout pod +1 °C min. do 6 hodin po aplikaci. Po 6 hodinách od aplikace nesmí teplota vzduchu klesnout pod -5 °C po dobu 48 hodin.
- **Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.**
- Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Spotřeba

- lepení izol. desek EPS ..... 3 až 4 kg/m²
- lepení izol. desek MW ..... 4 až 5 kg/m²
- základní vrstva na deskách EPS ..... 4 kg/m²
- základní vrstva na deskách MW ..... 5 až 6 kg/m²

Záměsová voda

- 5,5 l/25 kg pytel

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podkladu a způsobu zpracování. Spotřeba uvedená pro lepení je počítána na rovný podklad.

Služby

Navrhni si fasádu

Nejdůležitější vlastnosti

- vhodná pro chladné období
- použití od 1°C
- mrazuvzdorná
- vhodná i pro desky XPS

Číslo výrobku
LZS 720 Z

Balení
25 kg

Barva
Šedá

Další praktické informace a odkazy

Plné znění technického listu, bezpečnostní listy a další důležité dokumenty naleznete zde: